

Dados Técnicos

Nome do Produto

R SILVER 35

1	% Luz Visível Transmitida	37 ± 3,0
2	% Luz Visível Refletida Exterior	38
3	% Luz Visível Refletida Interior	40
4	% Energia Solar Transmitida	28
5	% Energia Solar Refletida	37
6	% Energia Solar Absorvida	35
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energia Solar Total Rejeitada	63
9	Coeficiente de Sombra	0,43
10	Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coeficient)	0,37
11	% Redução do Ofuscamento	60

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL

Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.